

PEAD 80100

PEBolen

APPLICAZIONE




TUBI
tubi lisci di alta qualità




scansiona per richiedere
maggiori informazioni

COLORE



nero

PACKAGING



PROPRIETÀ	UNITÀ	VALORE	METODO DI TEST
MELT FLOW RATE* 190°C - 2.16 kg 190°C - 5 kg	g/10 min g/10 min	0.08 - 0.18 0.35 - 0.70	ISO 1133 ISO 1133
DENSITÀ*	g/cm ³	0.950 - 0.965	ISO 1183
PUNTO DI FUSIONE	°C	130 - 138	DSC
CARBON BLACK*	%	2 - 2.5%	ISO 6964
TENSILE STRAIN AT BREAK	%	> 450	ISO 527-1
TENSILE STRENGTH AT BREAK	MPa	19 - 22	ISO 527-1
O.I.T. 200°C*	minutes	> 20	ISO 11357-6
UMIDITÀ	ppm	< 600	Karl Fischer
ODORE	odore tipico dei materiali rigenerati - opzioni di trattamento per la riduzione degli odori		
ALTRI POLIMERI	lievi tracce nelle formulazioni dei prodotti originali		
CENERE, METALLI	lievi tracce nelle formulazioni del prodotto originale		

Note sul prodotto:

Prodotto con materiali riciclati e **materiali vergini fuori norma**, addizionato con carbon black che ne aumenta la resistenza ai raggi UV e con antiossidanti che ne aumentano la resistenza all'ossidazione. Non adatto al contatto con gli alimenti.

Le informazioni contenute in questa scheda sono indicative; si consiglia pertanto di contattare sempre l'azienda per richieste, usi particolari e formulazioni diverse e/o personalizzate. Filtrazione automatica fino a 100 micron.

*** Parametri personalizzati disponibili su richiesta.**