


APPLICAZIONE



TUBI
minitubi e multiminitubi
per fibra ottica



**TANICHE
E SERBATOI**



scansiona per richiedere
maggiori informazioni

COLORE



matt

PACKAGING



PROPRIETÀ	UNITÀ	VALORE	METODO DI TEST
MELT FLOW RATE*			
190°C - 5 kg	g/10 min	0.2 - 0.6	ISO 1133
DENSITÀ*	g/cm ³	0.950-0.965	ISO 1183
PUNTO DI FUSIONE	°C	130 - 137	DSC
TENSILE STRAIN AT BREAK	%	> 450	ISO 527-1
TENSILE STRENGHT AT BREAK	MPa	18-22	ISO 527-1
O.I.T. 200°C*	minutes	-----	ISO 11357-6
UMIDITÀ	ppm	< 400	Karl Fischer
ODORE	odore tipico dei materiali rigenerati - opzioni di trattamento per la riduzione degli odori		
ALTRI POLIMERI	%	PP < 3 %	DSC
CENERI, METALLI	lievi tracce nelle formulazioni dei prodotti originali		

Note sul prodotto:

Prodotto con materiali riciclati. Non adatto al contatto con gli alimenti.

Le informazioni contenute in questa scheda sono indicative; si consiglia pertanto di contattare sempre l'azienda per richieste, usi particolari e formulazioni diverse e/o personalizzate. Filtrazione automatica fino a 100 micron.

*** Parametri personalizzati disponibili su richiesta.**

MATERIALE: PEAD riciclato

La linea **RE-PEBolen** include materiali riciclati conformi ai criteri della certificazione ambientale **Plastica Seconda Vita (PSV)**, secondo la norma EN 15343.

Le denominazioni identificano sia la tipologia di origine che la percentuale di contenuto riciclato.

TIPOLOGIA	CODICI
	RD60 RD80 RD90 RD95
	SI60 SI80 SI90 SI95
	MX30 MX50 MX80 MX90 MX95
	SP30 SP50 SP80 SP90 SP95 SP100

Il marchio PSV - Plastica Seconda Vita

È un sistema di certificazione ambientale riconosciuto, specifico per materiali derivati dal riciclo di rifiuti plastici.

Attesta:

- la **percentuale di riciclato contenuta nel prodotto**,
- la **provenienza tracciata della materia prima**,
- la **conformità alla norma EN 15343 per la rintracciabilità del riciclato**.